

Finition à l'huile naturelle

Cette finition est à refaire à chaque année ou aux deux ans selon l'exposition de votre projet aux intempéries.

- Nettoyer avec un savon doux;
- Passer une laine d'acier #0000 sur toute la surface;
- Dépoussiérer;
- Appliquer une couche d'huile avec un linge.

Finition à la peinture

Les ornements ont subi le traitement suivant :

1. Deux couches de scellant sur les nœuds (Bin)
2. Application de scellant à joint sur les joints
3. Une couche de fond à l'eau
4. Deux couches de finition de peinture à l'eau MF Portico 230

Selon l'exposition et la température, un excès d'humidité peut faire écailler la peinture localisée près des joints. Dans un tel cas, attendez un temps sec pour sabler la peinture écaillée, puis appliquez une couche de fond extérieure à l'eau sur le bois mis à nu et deux couches de peinture au latex extérieur.

Entretien annuel

Surveillez l'apparition de fissures dans le bois ou sur les joints. Tous les assemblages au 45 degrés (moultres qui ceinturent les colonnes) sont susceptibles de réagir à l'expansion du bois, selon l'humidité. Remplissez cette fissure avec du scellant à joint. Laissez bien sécher et appliquez votre peinture par-dessus.

Peinture

La peinture peut être à refaire aux deux à cinq ans selon son exposition aux intempéries (soleil, pluie, etc.) Le cas échéant, nettoyez avec une solution de TSP, bien rincer, laissez sécher et réappliquez une couche de peinture sur toutes les surfaces.

Un entretien régulier est gage de longévité pour vos ornements. Soyez particulièrement vigilant au cours de la première année. C'est à ce moment que le bois réagit le plus.